

10/519, 963

10 Rec'd PCT/ATC 01 NOV 2004

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT IM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
4. März 2004 (04.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/018196 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B32B 17/10,
C08F 20/12, 20/14RUZICKA, Mojmir [AT/AT]; Venediger Au 5/14,
A-1020 Wien (AT).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/006939

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(22) Internationales Anmeldedatum:
30. Juni 2003 (30.06.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 38 992.6 20. August 2002 (20.08.2002) DE(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US*): RÖHM GMBH & CO. KG [DE/DE]; Kirschenallee,
64293 Darmstadt (DE).(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Erfinder; und

Veröffentlicht:

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): SCHÖLA, Egbert
[DE/AT]; Mautner Markhof Str. 9, A-2500 Baden (AT).
MOLNAR, Gerald [AT/AT]; Todescogasse 5e, A-2440
Gramatsneusiedl (AT). HAMPL, Gerd [AT/AT]; Stuch-
sengasse 9, A-2460 Brück/Leitha (AT). SEELMANN,
Peter [AT/AT]; Dreiständegasse 3/2, A-1238 Wien (AT).

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOISE PREVENTION PLATE CONSISTING OF ACRYLIC GLASS

(54) Bezeichnung: LÄRMSCHUTZPLATTE AUS ACRYLGLAS

(57) Abstract: The invention relates to an acrylic glass plate for using as an opaque noise protection element in noise protection walls, said plate measuring a minimum of 2 x 2 m and having a minimum thickness of 8 mm, preferably more than 12 mm. Threads, strips, grids or networks consisting of a material which is incompatible with the acrylic glass are integrated into said acrylic glass for binding splinters in the event of a fracture of the plate, and the plate comprises between 40 and 80 wt. % of filling materials, in relation to its total weight (calculated without integrated threads, strips, grids or networks). Said filling materials are preferably extender materials consisting of talc and dolomite, optionally and preferably mixed with aluminium hydroxide. The invention also relates to a method for producing such plates. The highly filled acrylic glass plates represent an economical alternative to other opaque materials, can be perfectly combined with transparent noise protection plates consisting of acrylic glass, and have a sufficient sound reduction factor in spite of a reduced thickness, due to the high surface density thereof. Surprisingly, the highly filled plates enable splinter-binding systems to be used, such as nylon threads or steel threads, and belong to class B2 in terms of the fire behaviour thereof, or even fire class B1 if aluminium hydroxide is used as a filling material.

(57) Zusammenfassung: Acrylglasplatte für den Einsatz als nicht transparentes Lärmschutzelement in Lärmschutzwänden, wobei die Platte eine Abmessung oder Größe von 2 x 2 m oder größer bei einer Dicke von mehr als 8 mm, vorzugsweise mehr als 12 mm, aufweist, in das Acrylglas zur Splitterbindung im Falle eines Bruches der Platte Fäden, Bänder, Gitter oder Netze aus einem mit dem Acrylglas unverträglichen Material eingebettet sind und die Platte einen auf ihr Gesamtgewicht (gerechnet ohne eingebettete Fäden, Bänder, Gitter oder Netze) bezogenen Anteil an Füllstoffen im Bereich von 40 bis 80 Gewichtsprozent besitzt. Besonders bevorzugte Füllstoffe sind Extendermaterialien aus Talc und Dolomite gegebenenfalls und vorzugsweise in Mischung mit Aluminiumhydroxid. Es wird auch ein Verfahren zur Herstellung solcher Platten beansprucht. Die hoch gefüllten Acrylglasplatten stellen eine kostengünstige Alternative zu anderen nicht transparenten Materialien dar, lassen sich hervorragend mit transparenten Lärmschutzplatten aus Acrylglas kombinieren und ermöglichen mit ihrem hohen Flächengewicht ein ausreichendes Schalldämm-Maß trotz reduzierter Plattendicke. Überraschend erlauben die hoch gefüllten Platten den Einsatz von Splitter bindenden Systemen, wie Nylon- oder Stahlfäden, und gehören im Bezug auf ihr Brandverhalten zu Klasse B2, bei Verwendung von Aluminiumhydroxid als Füllstoff sogar zur Brandklasse B1.

WO 2004/018196 A1

Lärmschutzplatte aus Acrylglas

Die vorliegende Erfindung betrifft Platten aus Acrylglas sowie deren Verwendung als Schallschutzplatte, insbesondere als Element von Lärmschutzwänden.

Beim Schutz der Bürger vor Verkehrslärm werden seit Jahren Lärmschutzwälle, -wände oder Lärmschutzfassaden eingesetzt. Wegen des großen Platzbedarfs von Wällen werden diese vorzugsweise im freien Gelände aufgeschüttet, im innerstädtischen Bereich, bei Brückenbauwerken und häufig auch bei Schienenstrecken kommen dagegen Lärmschutzwände oder -fassaden zum Einsatz.

Für Platz sparende Lärmschutzwände haben sich in den vergangenen Jahren in der Praxis Materialien wie Holz, Metall und Beton im nicht-transparenten Sektor sowie Mineralgläser als auch Kunststoffe im transparenten Sektor, durchgesetzt.

Transparente Lärmschutzwände aus Kunststoffmaterialien werden insbesondere aus Polymethylmethacrylat (PMMA) gefertigt bzw. aus auf PMMA basierenden Formmassen, da dieses Material neben einer hervorragenden Transparenz und ausgezeichneten optischen Eigenschaften über eine exzellente Schalldämmung bei guten physikalisch-mechanischen Eigenschaften (Steinwurfresistenz) verfügt.

Nachteilig bei transparenten Lärmschutzwänden ist sicherlich deren relativ hoher Preis, so dass transparente Elemente im Allgemeinen nur dann eingesetzt werden, wenn es darum geht, den Autofahrer oder den Fahrgast eines Schienenfahrzeugs trotz hoher Wände nicht gänzlich von der Umwelt auszuschließen. Dies dient beispielsweise zur Vorbeugung gegen einen möglichen "Tunneleffekt" auf Brücken, wobei man unter anderem nicht zuletzt wegen des hohen Preises auch dazu übergegangen ist, diese Wände dann nur teilweise transparent auszuführen.

Es besteht demnach ein erheblicher Bedarf nach Platz sparenden Elementen mit den hervorragenden Schalldämmungs- und den brauchbaren mechanischen Eigenschaften von Acrylglas, wobei die Elemente dennoch kostengünstig sein sollen. Nach Möglichkeit sollen die Elemente deutlich preisgünstiger sein als die bekannten Acrylglasplatten. Daneben fordert die Praxis schon lange geeignete Elemente, die als nicht transparente Elemente einfach mit den transparenten Lärmschutzplatten aus Acrylglas kombinierbar sind, die insbesondere mit einer identischen Verlege- und Befestigungstechnik einsetzbar sind.

Hinzu kommt, dass die bekannten, transparenten Kunststofflärmschutzplatten regelmäßig aus Acrylglas mit Abmessungen von etwa 2 x 2 m bestehen, wodurch sich bei größeren Lärmschutzwänden ein entsprechender Pfostenabstand von einem zum nächsten Element der Wand ergibt. Will man den Pfostenabstand vergrößern, z. B. auf 3 x 2 m oder 4 x 2 m, so macht dies den Einsatz von stärkeren Platten notwendig. Trotzdem zeigen Windlastberechnungen, dass für bestimmte extreme Windlasten selbst ein Einsatz von Acrylglas mit Dicken von 25, 30 oder 35 mm nicht ausreicht, den Anforderungen gerecht zu werden, abgesehen vom hohen Preis entsprechend dicker Acrylglasplatten.

Demnach wäre es ebenfalls wünschenswert, die mechanischen Eigenschaften, beispielsweise den E-Modul, der neuen Lärmschutzplatten im Vergleich zu bekannten Acrylglasplatten für den Lärmschutz weiter zu verbessern, um so einen größeren Pfostenabstand möglich zu machen und durch diese Maßnahme die Gesamtkosten von Lärmschutzwänden weiter zu reduzieren.

Des Weiteren war es eine Aufgabe der Erfindung, eine für die Verwendung als Lärmschutzelement geeignete Platte bereitzustellen, die

den schönen ästhetischen Eindruck einer Lärmschutzwand aus transparentem Acrylglas nicht oder nur in geringem Maß beeinträchtigt.

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung bestand darin, Lärm dämmende Platten zu schaffen, die eine besonders hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen und die gegebenenfalls auch als selbst reinigende Systeme ausgeführt werden können.

Schließlich besteht gerade bei den Schallschutzplatten aus Kunststoff noch ein weiteres Problem. Werden diese Platten an Fahrbahnen eingesetzt, kann beim Aufprall eines Fahrzeugs auf das Lärmschutzelement die ernstliche Gefahr bestehen, dass sich gefährliche Splitter bilden oder dass sich die Kunststoffelemente entzünden. Dabei kann die Gefährdung, die von Splintern oder brennenden Lärmschutzelementen ausgeht, sehr schwerwiegend sein. Es besteht mithin ein dringender Bedarf nach Lärmschutzplatten aus Kunststoff mit erhöhter Splitterbildungs- und Brandsicherheit.

Gelöst werden diese Aufgaben sowie weitere, die zwar nicht wörtlich genannt werden, sich aber aus den hierin diskutierten Zusammenhängen wie selbstverständlich ableiten lassen oder sich aus diesen zwangsläufig ergeben, durch die in Anspruch 1 beschriebene Platte aus Acrylglas.

Zweckmäßige Abwandlungen der erfindungsgemäßen Lärmschutzplatten werden in den auf Anspruch 1 zurück bezogenen Unteransprüchen unter Schutz gestellt.

Hinsichtlich einer Verwendung der erfindungsgemäßen Platten liefert der Anspruch der entsprechenden Kategorie eine Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe.

Dadurch, dass eine Acrylglasplatte mit den Abmessungen Größe 2 x 2 m oder größer und einer Stärke (Dicke) von mehr als 8 mm, vorzugsweise

mehr als 12 mm, und mit in das Acrylglas zur Splitterbindung im Falle eines Bruches eingebetteten Fäden, Bändern, Gittern oder Netzen aus einem mit dem Acrylglas unverträglichen Material, einen auf das Gesamtgewicht der Platte (vermindert um das Gewicht der eingebetteten Materialien) bezogenen Anteil an nicht transparenten Füllstoffen im Bereich von 40 bis 80 Gewichtsprozent aufweist, gelingt es auf nicht ohne weiteres vorhersehbare Weise, ein lärmdämmendes nicht transparentes Plattenelement für den Einsatz in Lärmschutzwänden (LSW) zur Verfügung zu stellen, das in idealer Weise mit bereits bekannten transparenten Lärmschutzplatten aus Acrylglas kombinierbar ist und eine ganze Reihe weiterer zum Teil sehr überraschender Vorteile aufweist.

An erster Stelle sind dabei die herausragenden mechanischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Lärmschutzplatte aus Acrylglas zu nennen. So findet man bei der nicht transparenten Platte gemäß der Erfindung Werte für Zugfestigkeit, Reißdehnung, E-Modul (Zug), Biegefestigkeit, E-Modul (Biege) und thermischen Ausdehnungskoeffizienten, welche den entsprechenden Werten bei transparentem Lärmschutzmaterial aus Acrylglas bei gleicher Plattenabmessung und Stärke zum Teil deutlich überlegen sind.

Als sehr vorteilhaft hat sich der hohe E-Modul der erfindungsgemäßen nicht transparenten Lärmschutzplatte aus Acrylglas erwiesen. Der höhere E-Modul im Vergleich zur transparenten Lärmschutzplatte aus ungefülltem Acrylglas erlaubt bei der Errichtung einer Lärmschutzwand einen größeren Stützen- oder Pfostenabstand. Damit können die Gesamtkosten einer Lärmschutzwand reduziert werden.

Im Übrigen ermöglichen die erfindungsgemäßen LSW-Platten im Vergleich zu bekannten transparenten LSW-Acrylglasplatten bei den derzeit üblichen Abmessungen eine deutliche Reduktion der Dicke der Platten ohne dabei eine Verschlechterung der mechanischen und schalltechnischen Eigenschaften in Kauf nehmen zu müssen. Das

erwünschte Schalldämm-Maß wird durch das hohe Flächengewicht trotz verringerter Plattendicke gewährleistet.

Darüber hinaus sind die Füllstoffe im Allgemeinen deutlich preisgünstiger als das Matrixmaterial Acrylglas, so dass auch durch den hohen Füllstoffgehalt eine deutlich Senkung der Kosten erreicht wird.

Die hoch gefüllten Platten der Erfindung haben zudem ein verbessertes Brandverhalten, was bedeutet, dass sie feuerbeständig gemäß ZTV LSW 88 sind, zusätzlich aber auch der Brandklasse B2 angehören, d.h. es nur zu geringer Rauchentwicklung und Brandausweitung im Brandfall kommt. Überraschenderweise ist es aber auch möglich, mit den erfindungsgemäßen nicht transparenten Lärmschutzplatten (NT-Lärmschutzplatten) aus hoch gefülltem Acrylglas die Brandklasse B1 zu erreichen, sofern geeignete Füllstoffe, wie z.B. Aluminiumhydroxid und dergleichen zum Einsatz kommen.

Daneben ist es auch äußerst ungewöhnlich, dass es trotz des relativ hohen Anteils an Füllstoffen mit der erfindungsgemäßen Platte gelingt, die Splittersicherheit von transparenten Acrylglasplatten zu erreichen, sobald entsprechende Splitterbindungssysteme verwendet werden. Trotz der höheren Sprödigkeit der hochgefüllten Kunststoffmaterialien erfüllen beispielsweise eingebettete Splitterbindungssysteme wie Polyamidfäden, Stahlseile, die vorzugsweise Kunststoff ummantelt sind oder ähnliche Systeme, in erfindungsgemäßen Platten einwandfrei alle an solche Systeme gestellten Forderungen.

Schließlich sind die Anforderungen an die Qualität des Matrixmaterials Acrylglas bei der erfindungsgemäßen nicht transparenten Platte geringer als bei herkömmlichen transparenten LSW-Platten aus Acrylglas. Hierdurch eröffnet sich eine überraschende Recycling-Möglichkeit. Die nicht transparente Lärmschutzplatte selbst, entstehende Produktionsabfälle, Verschnitt, retournierte Lärmschutzplatten nach Nutzungsdauer und sonstige Abfälle aus der Produktion, können, nach

Zerkleinerung und Vermahlung auf eine gewünschte Teilchengröße, vorzugsweise etwa 50 μm , wieder als Rohstoff für die Produktion eingesetzt werden.

Im Rahmen der Erfindung soll eine Lärmschutzplatte aus Acrylglas eine Platte aus Acrylglas sein, die als plattenförmiges Element Bestandteil einer Lärmschutzwand sein kann.

Unter dem Begriff "Platten" sollen flächige Gebilde beliebiger Geometrie verstanden werden, die beispielsweise rund, eckig, halbrund oder auf sonstige Weise geformt sein können. Bevorzugt sind die Platten jedoch quadratisch oder rechteckig. Die Ecken oder Kanten der Platten können abgerundet oder abgeflacht sein.

Die Platten aus Acrylglas gemäß der Erfindung haben bestimmte Mindestabmessungen. Es handelt sich hierbei um eine Größe von 2 x 2 m oder größer. Aufgrund der hohen mechanischen Stabilität der gefüllten Acrylglasplatten sind Abmessungen von 3 x 2 m oder 4 x 2 m bevorzugt. Es sind jedoch auch größere Abmessungen möglich ebenso wie alle Zwischenmaße realisiert werden können, sei es direkt beim Herstellprozess der Platten oder im Anschluss daran durch Nachbearbeitung fertig gegossener Platten. Sofern sich die Erfindung nicht auf quadratische oder rechteckige Platten bezieht, ist unter einer "Größe" von 2 x 2 m zu verstehen, dass die rund oder unregelmäßig geformte Platte eine entsprechend große quadratische Fläche umfasst oder einschließt oder dass die runde oder unregelmäßige Platte wenigstens eine Fläche von 4 m² besitzt.

Die relativ große Größe erfindungsgemäßer Platten ist ebenso charakteristisch wie die Dicke von mehr als 8 mm, vorzugsweise mehr als 12 mm, was die Lärmschutzplatten der Erfindung klar von Halbzeugen oder anderen kleineren Platten unterscheidet. Die Dicke ist insofern von charakteristischer Bedeutung, als nur durch entsprechende Dicken die notwendigen Schalldämm-Maße erreichbar sind. Typische Dicken liegen bei mehr als 8 mm, bevorzugt mehr als 10 mm, besonders bevorzugt mehr als 12 mm, vorzugsweise im Bereich von 8 bis 40 mm, zweckmäßig im Bereich von 10 bis 40 mm, noch zweckmäßiger im Bereich von 12 bis 35 mm, besonders bevorzugt sind 15 bis 30 mm dicke Platten für den LSW-

Bereich. Es können jedoch auch Platten mit einer Dicke von 40 mm oder sogar noch dicker gefertigt werden, je nach angestrebtem Ziel, für spezielle Anwendungen sind auch größere oder kleinere Ausführungen möglich.

Die Kunststoffplatten der Erfindung weisen eine hochgefüllte Matrix aus Acrylglas auf. Diese Platten können beispielsweise aus Methylmethacrylat-Sirup gegossen werden. "Gefülltes" Acrylglas bedeutet ein Acrylglas, welches Füllstoffe aufweist. "Hochgefüllt" bedeutet, einen Gehalt an Füllstoffen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Platte aus Acrylglas im Bereich von 40 bis 80 Gewichtsprozent. Das "Gesamtgewicht" der Platte meint im Rahmen der Erfindung die Summe der Gewichte aller am Aufbau der Platte beteiligten Stoffe abzüglich der zur Splitterbindung eingebetteten Materialien wie Fäden, Bänder, Netze und Gitter. Ist der Füllstoffgehalt unterhalb von 40 Gewichtsprozent steht der Verlust an Transparenz in keinem Verhältnis zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften sowie zur Kosteneinsparung, liegt der Füllstoffgehalt über 80 Gewichtsprozent werden die Platten leicht spröde und können reißen, d.h. die Matrix verliert ihre Eigenschaft, die Füllstoffpartikel dauerhaft zu binden. Ein besonders ausgewogenes Eigenschaftsspektrum weisen Platten mit einem Füllstoffgehalt im Bereich von 50 bis 60 Gewichtsprozent auf.

Art und Form der in der Lärm dämmenden Platte der Erfindung enthaltenen Füllstoffe können je nach anzustrebendem speziellem Einsatzzweck über einen weiten Bereich variiert werden. Zu den vorteilhaft bei der Herstellung der Lärm dämmenden Platte der Erfindung einsetzbaren Füllstoffen gehören unter anderem Talk, Dolomit, natürliche Verwachsungen von Talk und Dolomit, Glimmer, Quarz, Chlorit, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Tone, Siliziumdioxid, Silikate, Carbonate, Phosphate, Sulfate, Sulfide, Oxide, Metalloxide, Glasmehl, Glaskugeln, Keramik, Kaolin, Porzellan, Cristobalit, Feldspalt und/oder Kreide.

Grundsätzlich sind auch silanisierte Typen von Füllstoffen bevorzugt, da durch die Silanisierung eine bessere Matrixhaftung erreichbar ist, verglichen mit Füllstoffen, die nicht silanisiert sind.

Besonderes Interesse unter den Füllstoffsorten genießen Mineralien die Glimmer (mica), Chlorit (chlorite), Quarz (quartz) aufweisen, wie etwa [®]Plastorit-Typen der Firma Naintsch, Verwachsungen von Talk mit Dolomit, insbesondere Verwachsungen von weißem Talk mit reinem Dolomit, BC-Microtypen der Firma Naintsch, [®]DORSILIT-Kristallquarzmehl der Firma Dorfner, [®]SIL-CELL mikrozelluläre Additivkombinationen der Firma Stauss, St. Pölten und [®]Apyral-Typen (Aluminiumhydroxide) der Firma Nabaltec.

Von besonderem Vorteil ist ein Spezialextender SE (Verwachsung von Talk und Dolomit) in einem Konzentrationsbereich von 40 bis 80 %. Platten mit höherem Füllstoffgehalt haben, wie bereits erwähnt, günstigere Herstellkosten und verbesserte mechanische Eigenschaften (E-Modul). Zudem zeigen jedoch die höher gefüllten Platten im Brandfall einen geringeren Brandfortschritt sowie geringere Rauchentwicklung.

Das Brandverhalten erfindungsgemäßer Platten lässt sich noch weiter dadurch verbessern, dass man Mischungen aus Spezialextender SE und Aluminiumhydroxid einsetzt. Das Aluminiumhydroxid kann im Brandfall durch Abspaltung von Wasser einen selbstlöschenden Effekt haben. Dabei ist auch der Feinheitsgrad des Aluminiumhydroxids von besonderer Bedeutung. Feines Aluminiumhydroxid ist grundsätzlich geeigneter als grobe Typen, da es im Brandfall nicht nur chemisch gebundenes Wasser, sondern auch die absorbiert gebundene Feuchtigkeit freisetzen.

Die genannten Füllstoffsorten können unterschiedliche Morphologien aufweisen. Sie können sphärisch oder asphärisch sein, wobei faser- oder splitterförmige Füllstoffe, insbesondere laminare Geometrien, bevorzugt sind. Vorteilhafte Acrylglasplatten für den LSW-Bereich mit besonders guten Eigenschaftskombinationen werden dann erhalten, wenn die enthaltenen verstärkenden Füllstoffe eine plättchenartige oder nadelartige Form aufweisen. Je laminarer die Geometrie der Füllstoffe ist desto höher ist die Schlagzähigkeit und desto geringer der E-Modul der Platte.

Eine besondere Ausführungsform der erfindungsgemäß resultierenden Platte liegt dann vor, wenn die eingesetzten Füllstoffpartikel Schichtfüllstoffe sind. Hierunter werden im Sinne der Erfindung solche Füllstoffe verstanden, die eine Vorzugs-Orientierung beim Gießvorgang (Herstellung der Platte im Gießverfahren, Gussglas) einnehmen können.

Auch die Größe der Füllstoffpartikel kann eine Rolle für die Qualität der erfindungsgemäßen Platten spielen. So kann durch eine geeignete Größe der Füllstoffe die Steifigkeit der Platte gesteuert werden. Je feiner der Füllstoff ist, umso höher sind der Elastizitätsmodul der Platte und deren Schlagzähigkeit. Die Füllstoffe werden allgemein im Korngrößenbereich von etwa 0,01 bis etwa 100 μm eingesetzt. Zweckmäßig ist die mittlere Partikelgröße des eingesetzten Füllstoffs im Bereich von 0,01 bis 80 μm , insbesondere im Bereich von 0,05 bis 30 μm , ganz besonders zweckmäßig im Bereich von 0,1 bis 20 μm .

Je feiner die eingesetzten verstärkenden Füllstoffe sind, umso höher sind Steifigkeit und Schlagfestigkeit der Platte. Bei größeren Füllstoffen werden die resultierenden Platten spröder. Besonders vorteilhafte Acrylglasplatten sind gemäß der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass der Rückstand der eingesetzten Füllstoffe bei einer 20 μm Siebung weniger als zwei Gewichtsprozent ist. Ganz besonders zweckmäßig werden Füllstoffe eingesetzt, bei denen der Rückstand der eingesetzten Füllstoffe bei einer 12 μm Siebung weniger als zwei Gewichtsprozent beträgt.

Die erfindungsgemäßen Platten sind beispielsweise durch Polymerisation eines (Meth)acrylat-Systems in einem Gießverfahren, vorzugsweise nach dem Kammverfahren oder nach einer seiner Abarten, erhältlich, wobei das polymerisierbare System:

A) a) (Meth)acrylat	50 - 100 Gew.-%
a1) Methyl(meth)acrylat	0 - 99,99 Gew.-%
a2) C ₂ -C ₄ (Meth)acrylat	0 - 99,99 Gew.-%
a3) \geq C ₅ (Meth)acrylat	0 - 50 Gew.-%
a4) mehrwertige (Meth)acrylate	0,01 - 50 Gew.-%
b) Comonomere	0 - 50 Gew.-%
b1) Vinylaromaten	0 - 50 Gew.-%
b2) Vinylester	0 - 50 Gew.-%,

wobei die Komponenten a) und b) so gewählt sind, daß sie zusammen 100 Gewichtsprozent der polymerisierbaren Komponente A) ergeben,

B) auf 1 Gew.-Teil A) 0 - 12 Gew.-Teile eines in A) löslichen oder quellbaren (Pre)polymers,

C) Initiator in einer Menge ausreichend zur Härtung der polymerisierbaren Komponente A),

D) gegebenenfalls Mittel zur Einstellung der Viskosität des Systems,

E) übliche Additive in einer Menge bis zu 3 Gew.-Teile auf 1 Gewichtsteil A)

und

F) 0,33 bis 4 Gew.-Teile Füllstoffe auf 1 Gew.-Teil Bindemittel (Summe aus A) bis E))

enthält

und wobei die Viskosität des polymerisierbaren Systems vor der Polymerisation größer als 0,1 Pa·s (100 cP) ist.

Im Sinne der Erfindung ist eine homogene Verteilung der Füllstoffe über die gesamte Platte erwünscht. Zur Erzielung einer solchen Verteilung kann man beispielsweise die Viskosität des zum Erhalt der Platte zu

polymerisierenden (Meth)acrylat-Systemen ausnutzen. Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Platte durch Polymerisation eines (Meth)acrylat-Systems erhältlich, welches vor der Polymerisation eine Viskosität von größer als 0,1 Pa·s (100 cP) aufweist. Die relativ hohe Viskosität des Polymerisationssystems wirkt einer Sedimentation der Füllstoffe während der Polymerisation entgegen. Zugleich kann die Sedimentation auch durch die Feinheit der Füllstoffe beeinflusst werden. Größere Füllstoffe neigen zur Sedimentation, was eine "Verschüsselung" der Lärmschutzplatte nach sich zieht. Hier kann man neben dem Einsatz von Feinfüllstoffen gezielt auch durch die Verwendung eines Thixotropierungsmittels entgegen wirken.

Zur Erfindung gehört mithin auch ein Verfahren zur Herstellung einer nicht transparenten Acrylglasplatte, bei welchem man

- a) eine polymerisierbare, gefüllte (Meth)acrylat-Zusammensetzung bereitstellt,
- b) die bereitgestellte Zusammensetzung in eine vorbereitete Form gießt, in welcher die zur Einbettung vorgesehenen Fäden, Bänder, Gitter oder Netze positioniert sind,
- c) die Zusammensetzung in der Form bei einer Temperatur oberhalb Raumtemperatur unter Erhalt einer Platte polymerisiert und
- d) die Platte entformt,

wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist,

dass man die Viskosität der polymerisierbaren, hochgefüllten (Meth)acrylat-Zusammensetzung vor der Polymerisation in der Form auf einen Wert von größer als 0,1 Pa·s (100 cP) einstellt.

Eine erste zweckmäßige Verfahrensvariante der Erfindung kennzeichnet sich dadurch, dass man die Viskosität der polymerisierbaren Zusammensetzung durch Variation des Gewichtsverhältnisses von

(Pre)polymer zu polymerisierbaren Monomeren in der Zusammensetzung reguliert.

Alternativ hierzu oder in Kombination damit kann es auch von Vorteil sein, dass man die Viskosität der Zusammensetzung durch Variation des Anteils an die Viskosität einstellenden Mitteln reguliert. Solche die Viskosität einstellenden, d.h. regulierenden Mittel sind dem Fachmann an sich bekannt. Hierzu gehören beispielsweise ionische, nichtionische und zwitterionische Emulgatoren.

Weitere zweckmäßige Mittel oder Verfahren zur Beeinflussung und/oder Einstellung der Viskosität der polymerisierbaren Zusammensetzung umfassen unter anderem folgende Maßnahmen:

Die Viskosität des Polymerisationssystems kann durch Reglerzusatz variiert werden.

Es kann vorteilhaft sein, die Viskosität des Polymerisationssystems über das Mischungsverhältnis zwischen (Pre)polymer (Vorpolymerisat) und monomeren, polymerisierbaren Bestandteilen des Polymerisationssystems zu steuern.

Art und Menge von Netzmittelzusätzen wie Lecithin oder auch [®]Catafor und dergleichen, können die Einstellung der Viskosität auf den gewünschten Wert ermöglichen.

Die Füllstoffkonzentration als solche beeinflusst die Viskosität des Polymerisationssystems, ebenso wie die Art des Füllstoffs oder der Füllstoffmischung (Korngröße, Ölzahl, Oberflächenbehandlung).

Des Weiteren können übliche Zusätze wie zum Beispiel Thixotropierungsmittel (beispielsweise [®]Aerosile) die Viskosität des Polymerisationssystems verändern.

Des Weiteren kann über die Polymerisationstemperatur Einfluss auf die Viskosität des Systems genommen werden.

Schließlich können auch die Initiatorkonzentration und die Kinetik der Polymerisationsreaktion einen Einfluss auf die Viskosität des Polymerisationssystems und damit den Sedimentationsgrad der Füllstoffe ausüben.

In die mit Füllstoff hergestellten, nicht transparenten Lärmschutzplatten aus Acrylglas (Lärmschutzplatten NT) sind in die Acrylglasmatrix verstärkende Elemente (Fäden, Bänder, Netze, Gitter) aus mit dem Matrixmaterial nicht verträglichen Materialien, vorzugsweise mit dem Acrylglas nicht verträgliche Kunststoffe, flächig (Gitter, Netze) oder auch in Fadenform (Fäden, Bänder) eingebracht.

Mit dem Acrylglas der Matrix nicht verträgliche (unverträgliche oder inkompatible) Materialien soll in diesem Zusammenhang bedeuten, dass die Materialien der Matrix und das eingebettete Material sich unter den Herstell- und Einsatzbedingungen der Platte nicht ohne Ausbildung einer Phasengrenze miteinander mischen.

Dementsprechend eignen sich zur Splitterbindung in Bruchfall der Lärmschutzplatte in einer Ausführungsform der Erfindung insbesondere in die Matrix aus Acrylglas eingebettete Fäden, Bänder, Gitter oder Netze aus Polyamid, Polyester und/oder Polypropylen.

Erfindungsgemäße Acrylglasplatten kennzeichnen sich dabei in einer weiteren besonderen Variante dadurch, dass sie zur Splitterbindung im Bruchfall in die hochgefüllte Kunststoffmatrix eingebettete Fäden aus Polyamid aufweisen.

Die Herstellung solcher Kunststoffplatten kann auf jede dem Fachmann geläufige Weise geschehen.

Dabei kann man z. B. so vorgehen, daß man mit zwei vorgefertigten gegossenen Kunststoffplatten, z. B. Acrylglasplatten (2000 mm x 1220 mm x 8 mm) mit Hilfe einer 4 mm starken umlaufenden Dichtung eine Kammer bildet. In diese Kammer werden dann etwa mittig

oder auch gezielt außermittig im Abstand von jeweils 30 mm parallel zueinander monofile Kunststoffäden, z. B. Polyamidfäden, mit einem Durchmesser von beispielsweise 0,9 mm eingespannt. Dann wird in die Kammer ein niedrigviskoses, einen äußeren Weichmacher auf der Basis eines Zitronensäureesters und ein Redoxinitiatorsystem enthaltendes kalthärtendes Methacrylatharz eingefüllt.

Nach vollständiger Aushärtung der Zwischenschicht und Entfernung der Glasscheiben erhält man eine Kunststoffscheibe.

Die erfindungsgemäßen Lärmschutzplatten NT aus nicht transparentem, hoch gefüllten Acrylglas können auch mit wenig Aufwand zu einem tauglichen Rückhaltesystem werden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bezeichnet der Begriff Rückhaltesystem eine Vorrichtung, die geeignet ist, einen auftreffenden Gegenstand, beispielsweise ein Fahrzeug, am Durchbrechen der Vorrichtung zu hindern. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform kann ein erfindungsgemäßes Rückhaltesystem verhindern, dass ein senkrecht auf das System aufprallender Gegenstand, der eine Geschwindigkeit von mindestens 5, vorzugsweise mindestens 7 Meter pro Sekunde und eine Energie von mindestens 5000 Joule, vorzugsweise mindestens 7000 Joule aufweist, das System durchbricht und so wirksam zurückgehalten wird.

Zu diesem Zweck enthält die erfindungsgemäße Lärmschutzplatte NT mindestens ein eingebettetes Metallseil, wobei zwischen der Oberfläche des Metallseils und der transparenten Acrylglasmatrix zumindest teilweise eine Kunststoffschicht vorgesehen ist. Hierdurch gelingt es auf überraschende und nicht ohne weiteres vorhersehbare Weise, ein Lärm dämmendes Rückhaltesystem zur Verfügung zu stellen, das besonders kostengünstig gewartet und montiert werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein zusätzlicher Montageschritt entfällt und die Lärmschutzwand im Vergleich zu herkömmlichen Rückhaltesystemen praktisch wartungsfrei ist.

Auszugskräfte für den Stahldraht aus der Acrylglassmatrix der hoch gefüllten, nicht transparenten Acrylglassplatte sind im allgemeinen größer als 50 N, vorzugsweise größer als 100 N, ohne dass hierdurch eine Beschränkung erfolgen soll. Diese Kraft wird auf bekannte Weise bestimmt, indem freiliegendes Metallseil mit Kräften belastet wird. Die zum Auszug der Seile mindestens notwendige Kraft wird als Auszugskraft definiert.

Die Acrylglassplatte der Erfindung ist in bevorzugter Ausführungsform daher dadurch gekennzeichnet, dass sie zur Splitterbindung im Bruchfall und als Rückhaltesystem in die hochgefüllte Kunststoffmatrix eingebettete Stahlfäden aufweist, die gegebenenfalls mit Kunststoff ummantelt, vorzugsweise mit Kunststoff aus Polyamid ummantelt, sind.

Bei den erfindungsgemäßen Platten handelt es sich um Poly(meth)acrylat-Platten. Diese zeichnen sich durch einen hohen, vorzugsweise überwiegenden, also relativ hohen Gehalt von 50 Gewichtsprozent oder mehr, an Poly(meth)acrylaten aus. Poly(meth)acrylate sind Polymere von denen angenommen wird, dass sie Struktureinheiten der Formel (I) aufweisen



worin

R¹ ein organischer Rest, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl, bevorzugt C₁₋₄-Alkyl,

R² H, C₁₋₆-Alkyl, bevorzugt H oder C₁₋₄-Alkyl, ganz besonders bevorzugt H oder CH₃, und

n eine positive ganze Zahl größer 1 sind.

C₁₋₄-Alkyl umfasst lineare und verzweigte Alkylreste mit eins bis vier Kohlenstoffatomen. Insbesondere von Interesse sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, 2-Methyl-1-propyl, sek.-Butyl, 2-Methyl-2-propyl.

C₁₋₆-Alkyl umfasst die bei C₁₋₄-Alkyl genannten Reste und zusätzlich Reste mit 5 oder 6 Kohlenstoffatomen, wie vorzugsweise 1-Pentyl, 2-Pentyl, 3-Pentyl, 2,2-Dimethyl-1-propyl, 3-Methyl-1-butyl, 3-Methyl-2-butyl, 2-Methyl-2-butyl, 2-Methyl-1-butyl, 1-Hexyl.

Zu beispielhaften Verbindungen, welche die vorgenannte Struktureinheit aufweisen, gehören neben anderen Polymethylacrylat, Polyethylacrylat, Polymethylmethacrylat, Polypropylacrylat, Polybutylacrylat, Polypropylmethacrylat, Polybutylmethacrylat und Copolymere, die zwei oder mehrere dieser Polymersorten aufweisen. Die ersten vier Verbindungen sind im Rahmen der Erfindung bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt ist Polymethylmethacrylat (PMMA).

Neben den chemischen Mischungen (statistische Copolymere oder auch Blockcopolymere), die durch Copolymerisation von wenigstens zwei substituierten oder unsubstituierten Acrylsäureestermonomeren entstanden sind (z. B. Methylmethacrylat-n-Butylmethacrylat-Copolymere), lassen sich im Rahmen der Erfindung auch Poly(meth)acrylatplatten aus Copolymeren verwenden, die bis zu 50 Gew.-% wenigstens eines weiteren vinylisch ungesättigten Monomeren aufweisen, welches mit wenigstens einem substituierten oder unsubstituierten Acrylsäureestermonomeren copolymerisierbar ist.

Beispiele hierfür sind u. a. Methylmethacrylat-Styrol-Copolymere oder Methylmethacrylat-Butylacrylat-Styrol-Terpolymere.

Es handelt sich bei den Comonomeren um optionale Bestandteile oder Komponenten, die vorzugsweise in untergeordneter Menge in Form von sie aufweisenden Copolymeren im Acrylglas enthalten sind. Sie werden in der Regel so ausgewählt, daß sie keinen nachteiligen Effekt auf die

Eigenschaften des erfindungsgemäß zu verwendenden Poly(meth)acrylats haben.

Das erwähnte oder die erwähnten Comonomeren kann bzw. können u. a. dazu eingesetzt werden, die Eigenschaften des Copolymeren auf erwünschte Weise zu modifizieren, beispielsweise durch Steigerungen oder Verbesserungen der Fließeigenschaften, wenn das Copolymer im Rahmen seiner Verarbeitung höheren Temperaturen ausgesetzt wird, oder zur Reduzierung einer Restfarbe im Copolymer oder durch Verwendung eines polyfunktionellen Monomeren, um auf diese Art und Weise ein gewisses oder definiertes Maß an Vernetzung in das Copolymer einzuführen.

Zu für diesen Zweck geeigneten Monomeren gehören u. a. Vinylester, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Styrol, α -Methylstyrol und die verschiedenen halogensubstituierten Styrole, Vinyl- und Isopropenylether, Diene, wie beispielsweise 1,3-Butadien und Divinylbenzol. Die Farbverminderung des Copolymeren kann beispielsweise besonders bevorzugt durch Einsatz eines elektronenreichen Monomeren, wie beispielsweise eines Vinylethers, Vinylacetat, Styrol oder α -Methylstyrol, erreicht werden.

Besonders bevorzugt unter den genannten Comonomer-Verbindungen sind aromatische Vinylmonomere, wie beispielsweise Styrol oder α -Methylstyrol.

Auch physikalische Mischungen, sogenannte Blends, sind für die Poly(meth)acrylatplatten bevorzugt.

Des weiteren kann das erfindungsgemäße die erfindungsgemäße Poly(meth)acrylatplatte übliche Additive aufweisen. Hierzu gehören unter anderem Antistatika, Antioxidantien, Entformungsmittel, Flammenschutzmittel, Schmiermittel, Farbstoffe, Fließverbesserungsmittel, Füllstoffe, Lichtstabilisatoren und organische Phosphorverbindungen, wie Phosphite oder Phosphonate, Pigmente, Thixotropiermittel, UV-Schutzmittel, Verwitterungsschutzmittel und Weichmacher.

Füllstoffe sind generell Zusätze in fester Form, die sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Struktur wesentlich von der Poly(meth)acrylat-Matrix unterscheiden. Es kann sich hierbei sowohl um anorganische als auch um organische Materialien handeln. Sie sind in der Fachwelt weithin bekannt.

Vorzugsweise werden unter den Bedingungen der Depolymerisation der Poly(meth)acrylate inerte Füllstoffe eingesetzt. Hierbei werden in Bezug auf die Erfindung unter Füllstoffen, die unter den Bedingungen der Depolymerisation der Poly(meth)acrylate inert sind, solche Substanzen verstanden, die die Depolymerisation von (Meth)acrylatpolymeren nicht wesentlich nachteilig beeinflussen oder gar unmöglich machen. Diese Eigenschaft der Füllstoffe ermöglicht ein einfaches Recycling der (Poly(meth)acrylatplatten.

Poly(meth)acrylate, vor allem PMMA, zählen zu den wenigen Kunststoffen, die hervorragend für das direkte chemische Recycling geeignet sind. Hierunter ist zu verstehen, daß diese Polymere sich bei bestimmten Temperaturen und Drucken wieder vollständig in die entsprechenden Monomerbausteine zerlegen lassen (Depolymerisation), wenn auf geeignete Weise Wärme zugeführt wird. So werden beispielsweise zur Depolymerisation von Polymethylmethacrylat (PMMA) und Rückgewinnung des dabei anfallenden monomeren Methylmethacrylats (MMA) durch thermische Behandlung von Acrylglas-Abfällen bei Temperaturen $> 200\text{ }^{\circ}\text{C}$, Kondensation der entstehenden Monomer-Brüden und Aufarbeitung der rohen Monomeren in der Literatur und in den Patentschriften verschiedene kontinuierliche und diskontinuierliche Verfahrensweisen beschrieben. Bei dem industriell am häufigsten angewandten Verfahren wird das Polymermaterial in einen teilweise mit Blei gefüllten Kessel gegeben, der von außen beheizt wird. Bei Temperaturen von über $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ depolymerisiert das Polymermaterial und die entstehenden Monomerdämpfe gelangen über eine Rohrleitung in einen Kondensator, wo sie zu einem rohen, flüssigen Monomer kondensiert werden. Entsprechende Depolymerisationsverfahren sind beispielsweise aus der DE-OS 21 32 716 bekannt.

Die erfindungsgemäßen Platten sind beispielsweise durch Polymerisation eines (Meth)acrylat-Systems in einem Gießverfahren, vorzugsweise nach

dem Kammverfahren, Rosterprozess oder anderen Abarten und Modifikationen des Kammverfahrens, erhältlich, wobei das polymerisierbare System die hierin vorstehend angegebenen Komponenten A) bis F) umfaßt.

Die Komponente A) ist essentieller Bestandteil des zu polymerisierenden (Meth)acrylat-Systems.

Ein in Klammern gesetzter Bestandteil steht für dessen optionale Verwendbarkeit, d. h. (Meth)acrylat steht für Acrylat und/oder Methacrylat.

Die Monomerkomponente A) enthält zumindest 50 Gew.-% (Meth)acrylat, wobei einwertige (Meth)acrylate mit einem C₁-C₄-Esterrest bevorzugt sind. Längerkettige Ester, d. h. solche mit einem C₅- oder längerkettigem Esterrest sind auf 50 Gew.-% in der Komponente A) beschränkt. Bevorzugt Enthält die Komponente A) zumindest 40 Gewichtsprozent Methylmethacrylat.

Die langkettigen (Meth)acrylate machen in der angegebenen Menge das System schlagzäher. Damit machen diese Ester die Platte zwar flexibler, aber auch weicher, wodurch die Gebrauchseigenschaften bei Mengen über 50 Gew.-% eingeschränkt würden.

Neben den (Meth)acrylaten kann die Komponente A) auch andere Comonomere enthalten, wobei deren Anteil auf 50 Gew.-% beschränkt ist. Unter diesen Comonomeren können Vinylaromaten und/oder Vinylester zu jeweils bis zu 50 Gew.-% in der Komponente A) enthalten sein. Höhere Anteile an Vinylaromaten lassen sich schwer einpolymerisieren und können zu einer Entmischung des Systems führen. Höhere Anteile an Vinylester können weiterhin bei tiefen Temperaturen nur ungenügend durchhärten und neigen zu einem größeren Schrumpfverhalten.

Vorzugsweise ist die Komponente A) zu 80 - 100 Gew.-% und besonders bevorzugt zu 90 - 100 Gew.-% aus (Meth)acrylaten aufgebaut, da sich mit diesen Monomeren Platten mit günstigen Verarbeitungs- und

Gebrauchseigenschaften erreichen lassen. Der Anteil an C₂-C₄-Ethern in (Meth)acrylaten ist vorzugsweise auf 50 Gew.-% in der Komponente A) beschränkt, bevorzugt sind diese Ester zu max. 30 Gew.-% und besonders vorteilhaft zu max. 20 Gew.-% in der Komponente A) enthalten. Hierdurch lassen sich besonders flexible Platten aufbauen.

Geeignete monofunktionelle (Meth)acrylate sind insbesondere Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Ethyltriglykolmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat.

Als Comonomere eignen sich insbesondere Vinyltoluol, Styrol, Vinylester.


Vorzugsweise ist Styrol auf max. 20 Gew.-% in A) beschränkt, da ein höherer Gehalt zu Störungen bei der Polymerisation führen kann.

Essentiell sind in der Komponente A) auch mehrwertige (Meth)acrylate enthalten. Die mehrwertigen (Meth)acrylate tragen durch ihre vernetzende Wirkung bei der Polymerisation unter anderem zur Verminderung der Wasseraufnahme der Platte bei. Vorzugsweise sind mehrwertige (Meth)acrylate im (Meth)acrylatssystem in der Komponente A) in einer Menge von 0,1 - 30 Gew.-%, besonders zweckmäßig in einer Menge von 0,2 - 5 Gew.-%, enthalten. Die polyfunktionellen (mehrwertigen) (Meth)acrylate dienen zur Polymerverknüpfung zwischen linearen Molekülen. Dadurch können Eigenschaften wie Flexibilität, Kratzfestigkeit, Glasumwandlungstemperatur, Schmelzpunkt oder Härtingsabläufe beeinflusst werden.


Zu vorzugsweise einsetzbaren mehrfachfunktionellen (Meth)acrylaten gehören unter anderem:

- (1) Difunktionelle (Meth)acrylate

Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin R Wasserstoff oder Methyl ist und n eine positive ganze Zahl zwischen 3 und 20, wie z. B. Di(meth)acrylat des Propandiols, Butandiols, Hexandiols, Octandiols, Nonandiols, Decandiols und Eicosandiols, Verbindungen der allgemeinen Formel:



worin R Wasserstoff oder Methyl ist und n eine positive ganze Zahl zwischen 1 und 14, wie z. B. Di(meth)acrylat des Ethylenglycols, Diethylenglycols, Triethylenglycols, Tetraethylenglycols, Dodecaethylenglycols, Tetradecaethylenglycols, Propylenglycols, Dipropylenglycols und Tetradecapropylenglycols; und Glycerindi(meth)acrylat, 2,2'-Bis[p-(γ-methacryloxy-β-hydroxypropoxy)-phenylpropan] oder Bis-GMA, Biphenol-A-dimethacrylat, Neopentylglycoldi(meth)acrylat, 2,2'-Di(4-methacryloxypolyethoxyphenyl)propan mit 2 bis 10 Ethoxygruppen pro Molekül und 1,2-Bis(3-methacryloxy-2-hydroxypropoxy)butan.

(2) Tri- oder mehrfachfunktionelle (Meth)acrylate

Trimethylolpropantri(meth)acrylate und
Pentaerythritoltetra(meth)acrylat.

Bevorzugte übliche polyfunktionelle (Meth)acrylate umfassen neben anderen Triethylenglykoldimethacrylat (TEDMA), Trimethylolpropantrimethacrylat (TRIM), 1,4-Butandioldimethacrylat (1,4-BDMA), Ethylenglykoldimethacrylat (EDMA).

Weitere bevorzugte Komponenten eines erfindungsgemäß einzusetzenden (Meth)acrylatsystems sind mehrwertige (mindestens zwelfachfunktionelle) Urethan(meth)acrylate.

Die Komponente B) ist eine optionale Komponente, die jedoch sehr bevorzugt eingesetzt wird.

Grundsätzlich kann man bei der Bereitstellung von B) auf zwei voneinander verschiedene Weisen vorgehen. Zum einen kann man B) als polymere Substanz mit A) mischen. Zum anderen kann man A) vorpolymerisieren, wobei man einen sogenannten Sirup erhält. Dieser Sirup weist dann bereits monomere Bestandteile aus der Gruppe A) und polymere Bestandteile aus der Gruppe B) in Mischung miteinander auf.

Zur Einstellung der Viskosität des Harzes und der gesamten Rheologie des Systems sowie der besseren Durchhärtung kann - wie ausgeführt - der Komponente A) ein Polymer oder Prepolymer B) zugegeben werden. Dieses (Pre)polymer soll in A) löslich oder quellbar sein. Auf einen Teil A) werden 0 bis 12 Teile des Prepolymers B) eingesetzt. Geeignet sind insbesondere Poly(meth)acrylate, wobei diese als festes Polymerisat in A) gelöst oder als sogenannte Sirupe, d. h. teilweise polymerisierte Mischungen entsprechender Monomere, eingesetzt werden können. Weiterhin sind Polyvinylchlorid, Polyvinylacetat, Polystyrol, Epoxydharze, Epoxy(meth)acrylate, ungesättigte Polyester, Polyurethane oder Mischungen hiervon geeignet. Diese Polymere bewirken z. B. spezielle Flexibilitätseigenschaften, Schrumpfungulierung, wirken als Stabilisator oder Verlaufsverbesserer.

Bevorzugt werden 2 bis 11 Teile B) auf 1 Teil A) eingesetzt. Besonders zweckmäßig sind 4 bis 10 Teile B) auf 1 Teil A). Ganz besonders bevorzugt nimmt man 6 bis 9 Teile eines (Pre)polymers und mischt sie mit einem Teil polymerisierbaren Monomeren A). Vorzugsweise wird das (Pre)polymer B) in A) gelöst.

In bevorzugter Ausführungsform ist das Gewichtsverhältnis der Komponenten B) und A) des Bindemittels im Bereich von 1 : 1 bis 12 : 1. In diesem Bereich lässt sich eine optimale Abstimmung der Eigenschaften erreichen.

Besonders zweckmäßig sind Gewichtsverhältnisse B) : A) im Bereich von 5 : 1 bis 12 : 1.

Die Komponente B) ((Pre)polymer) kann ein beliebiges Polymerisat sein. Besonders zweckmäßig handelt es sich um ein Vorpolymerisat, es kann sich aber auch um ein Suspensionspolymerisat, Emulsionspolymerisat und/oder Mahlgranulat aus Recyclingprozessen handeln. Im einfachsten Fall wird ein Vorpolymerisat des MMA mit 8 bis 10 % (bezogen auf Mol) Monomerumsatz verwendet.

Beim (Pre)polymer B) kann es sich um ein Copolymer handeln, wobei sich dann Härte und Flexibilität der Platten durch Art und Menge des Comonomeren im (Pre)polymer B) beeinflussen lassen. Zu einsetzbaren Comonomeren, welche am Aufbau des jeweiligen (Pre)polymeren B) beteiligt sind, gehören u. a. Acrylate und Methacrylate, die von Methylmethacrylat (MMA) verschieden sind, Vinylester, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Styrol, α -Methylstyrol und die verschiedenen halogensubstituierten Styrole, Vinyl- und Isopropenylether, Diene, wie beispielsweise 1,3-Butadien und Divinylbenzol.

Bevorzugte Comonomere sind für Methylacrylat u. a., Ethylacrylat, Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Ethylmethacrylat, n-Butylmethacrylat, i-Butylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, Propylacrylat, Propylmethacrylat, Methacrylsäure, Ethyltriglykolmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat.

Die Komponente C) ist eine essentielle Komponente, die zur Härtung (Polymerisation) des polymerisierbaren Systems unerlässlich ist.

Die Polymerisation kann radikalisch sowie ionisch erfolgen, wobei die radikalische Polymerisation bevorzugt ist. Sie kann thermisch, durch Strahlen und durch Initiatoren erfolgen, wobei vorzugsweise Initiatoren verwendet werden, die Radikale bilden. Die jeweiligen Bedingungen der Polymerisation hängen von den gewählten Monomeren und dem Initiatorsystem ab und sind in der Fachwelt weithin bekannt.

Zu den bevorzugten Initiatoren gehören unter anderem die in der Fachwelt weithin bekannten Azoinitiatoren, wie AIBN bzw. 1,1-Azobiscyclohexanarbonitril, sowie Peroxyverbindungen, wie Methylethylketonperoxid, Acetylacetanperoxid, Ketonperoxid, Methylisobutylketonperoxid, Cyclohexanonperoxid, Dibenzoylperoxid, tert.-Butylperoxybenzoat, tert.-Butylperoxyisopropylcarbonat, 2,5-Bis(2-ethylhexanoyl-peroxy)-2,5-dimethylhexan, tert.-Butylperoxy-2-ethylhexanoat, tert.-Butylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoat, 1,1-Bis(tert.-butylperoxy)cyclohexan, 1,1-Bis (tert.-butylperoxy)3,3,5-trimethylcyclohexan, Cumylhydroperoxid, tert.-Butylhydroperoxid, Dicumylperoxid, Bis(4-tert.-butylcyclohexyl)peroxydicarbonat, Mischungen von zwei oder mehr der vorgenannten Verbindungen miteinander sowie Mischungen der vorgenannten Verbindungen mit nicht genannten Verbindungen, die ebenfalls Radikale bilden können.

Es kommen ebenfalls Redoxsysteme in Frage, wobei auch phlegmatisierte Systeme in organischen Lösungsmitteln oder in wässrigen Lösungen oder in wässriger Suspension bekannt und einsetzbar sind. Ein solches System ist unter der Marke [®]Cadox von der Firma Akzo erhältlich.

Auch Mischungen mehrerer Initiatoren mit abgestufter Halbwertszeit sind möglich. Auf diese Weise lässt sich die Polymerisationsreaktion besser beherrschen, örtliche Unregelmäßigkeiten lassen sich vermeiden und es wird ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten. Auch kann man dadurch die Nachpolymerisationszeit (Tempern der Platte in Thermoschränken) verkürzen.

Die Menge der Komponente C) ist in weiten Grenzen variabel. Sie richtet sich nach der Zusammensetzung der Monomeren, der Art und Menge des (Pre)polymeren sowie der gewünschten Polymerisationstemperatur und dem angestrebten Molekulargewicht des herzustellenden Polymers. Richtwerte ergeben sich etwa für Molekulargewichte von 100.000 bis 1.000.000 g/mol (Gewichtsmittel des Molekulargewichts) zu 1×10^{-5} bis etwa 1×10^{-6} Mol Initiator pro Mol polymerisierbaren Bestandteilen des Monomersystems. Bevorzugt liegt das Molekulargewicht des Polymers zwischen 650.000 und 800.000 g/mol.

Bei der Komponente D) handelt es sich um einen optionalen Bestandteil des polymerisierbaren (Meth)acrylat-Systems, der allerdings bevorzugt im System enthalten ist. Beispiele sind Emulgatoren. Bevorzugt sind Lecithine. Die Menge der einzusetzenden Substanzen kann über weite Bereiche variiert werden. Bevorzugt sind 0,01 bis 1 Gewichtsteil D) auf 1 Gewichtsteil A). Besonders zweckmäßig sind 0,1 bis 0,2 Gewichtsteil D) auf 1 Gewichtsteil A).

Die Komponente E) ist optional. Es handelt sich hierbei um die üblichen Zusatzstoffe, die an sich bekannt sind, wobei beispielhafte Additive zuvor aufgeführt wurden. Zu E) sind vor allem auch solche Füllstoffe zu zählen, die nicht unter F) fallen. Hierzu gehören also nicht verstärkend wirkende Füllstoffe wie Farbpigmente und dergleichen, die vor allem bevorzugt von kleinerer Partikelgröße als die Füllstoffe der Komponente F) sind. Die mittlere Partikelgröße der gemäß E) eingesetzten Füllstoffe liegt vorzugsweise im Bereich von kleiner als $10 \mu\text{m}$, zweckmäßig im Bereich von kleiner als $5 \mu\text{m}$, besonders bevorzugt kleiner als $1 \mu\text{m}$ und ganz besonders bevorzugt kleiner als $0,01 \mu\text{m}$. Das Verhältnis der mittleren Partikelgrößen der Füllstoffe E) zu F) ist zweckmäßig im Bereich von 1 : 3 bis 1 : 1000, vorzugsweise im Bereich von 1 : 5 bis 1 : 100 und besonders bevorzugt im Bereich von 1 : 10 bis 1 : 50.

Die Komponente F) ist essentiell. Darüber hinaus wurde diese Komponente zuvor ausführlich beschrieben.

Beispiele

1. Herstellung einer beispielhaften Platte (Beispiel 1) nach dem Umluftofenverfahren

1.1. Formenbau

Zwei Sekuritglasplatten werden als Form verwendet. Zwischen den Formglasplatten wird eine Dichtschnur aus PVC gelegt. In die so gebildete Kammer werden im Abstand von jeweils 30 mm parallel zueinander monofile Polyamidfäden mit einem Durchmesser von 2 mm eingespannt. Die Glasplatten werden anschließend mit Hilfe von Klammern an drei Seiten fixiert. Die Breite der Kammer lässt sich durch verschiedene Dicken der Dichtungsschnur variieren. Im Beispielfall betrug die lichte Dicke der Kammer etwa 15 mm. Die vierte Seite wird nach erfolgter Befüllung verschlossen. Das so verschlossene Plattensystem wird waagrecht gelagert und in einem Umluftofen platziert.

1.2. Poly(meth)acrylatsystem für die Befüllung der Form

Nr.	Gewichts- teile	Substanz	Gruppe	Gewichts- % oder Teile (T.)
1)	49,2390	Vorpolymerisat ^{1*} entspricht etwa 44,32 T. A) und 4,92 T. B)	A) B)	99,989 % A) 0,1 T. B) auf 1 T. A)
2)	0,005	Methacrylsäure	A)	0,0001% A)
3)	0,055	Vernetzer ^{2*}	A)	0,001 % A)
4)	0,001	AVN ^{3*}	C)	
5)	0,6	SER AD FA 192 ^{4*}	D)	
6)	0,1	®Tinuvin P ^{5*}	E)	
7)	50,00	SE-Super ^{6*}	F)	1 T. F) auf 1 T. A)-E)

1* Vorpolymerisat ist ein auf MMA beruhender Sirup, worin Methylmethacrylat in bekannter Weise bis zu einem Umsatz von etwa 10 % (90 Gewichts % Restmonomer) vorpolymerisiert wurde. Die Viskosität des Vorpolymerisats betrug etwa 450 cp.

2* Vernetzer steht für Triethylenglykoldimethacrylat (TEDMA).

3* AVN steht für den Radikalbildner Azovaleronitril.

4* SER AD FA 192 bezeichnet einen Phosphorsäureester aus der Gruppe der ethoxilierten Nonylphenolphosphate.

- 5* ®Tinuvin P ist Lichtstabilisator der Firma Ciba – Spezialitätenchemie GmbH und ist ein 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazol.
- 6* SE-Super der Firma Naintsch, A-8045 Graz-Andritz, Austria. Es handelt sich um eine Verwachsung von weißem Talk mit reinem Dolomit und diese besteht gemäß chemischer Analyse aus 17 % SiO₂, 22 % MgO, 24 % CaO und weist einen Glühverlust bei 1h und 1050 °C von 37 % auf. Der Dolomitgehalt (Leco) beträgt 75 %. Bei einer Siebanalyse nach DIN 66165 ist der Rückstand 2,0 % auf 12 µm.

1.3. Ansatzfertigung

Die benötigten Füll- und Zusatzstoffe werden in ca. ein Drittel des benötigten Vorpolymerisats (Sirup) eindispersiert. Hierbei wird zuerst ein Dispergierhilfsmittel und anschließend die benötigten Zusatzstoffe wie z.B. UV-Stabilisator, Vernetzer, Thermostabilisatoren, etc., sowie der Füllstoff zudosiert.

Diese Lösung wird in einem kühl- und evakuierbaren Rührbehälter mind. 30 min. dispersiert. Die Dispergiertemperatur sollte dabei 50 °C nicht überschreiten. Nach erfolgter Dispergierung wird der Ansatz auf Raumtemperatur abgekühlt, mit der restlichen Sirupmenge verdünnt und anschließend der benötigte Katalysator in Lösungsform zugegeben. Diese Lösung wird anschließend noch 30 min unter Vakuum gerührt.

1.4. Befüllung und Polymerisation in der Kammer sowie Entformung

Der beschriebene Ansatz wird in die Form gegossen; die Befüllung erfolgt direkt vom Ansatzkessel aus über einen 25µm Sackfilter in die Form. Die Platten werden im Umluftverfahren polymersiert. Bei der Hauptpolymerisation werden ca. 90 % Umsatz erreicht. Die Nachpolymerisation der Platten erfolgt in einem Temeperofen bei 120 °C. Nach Abkühlen der Platten wird die obere Glasplatte der Kammer entfernt und die Poly(meth)acrylat-Platte entnommen.

2 bis 4

Gemäß Beispiel 1 wurden weitere Platten gefertigt. Insbesondere wurde in den Beispielen 2 bis 4 die Rezeptur des Poly(meth)acrylatsystems variiert. Die eingesetzten Systeme wiesen folgende Zusammensetzung auf:

Zusammensetzung der (Meth)acrylatsysteme 2 bis 4 für, jeweils in Gewichtsteilen:

Substanz	Bsp. 2	Bsp. 3	Bsp. 4
Vorpolymerisat	34,1185	32,115	28,115
Methylmethacrylat	5	7	6
MAS	0,005	0,005	0,005
Vernetzer (TEDMA)	0,055	0,06	0,06
AVN	0,0015	0,02	0,02
SER AD FA 192	0,72	0,70	0,70
®Tinuvin P	0,10	0,10	0,10
Plastorit Super ^{6*}	60	30	25
Martinal ON 310 ^{7*}	-	30	45

7* Martinal ON 310 ist eine Aluminiumhydroxid-Type der Martinswerke GmbH. Es weist eine Mittel Korngröße von 9-13 μm auf. Die Ölaufnahme beträgt zwischen 24 - 28 $\text{cm}^3/100 \text{ g}$. Der Feuchtegehalt beträgt <0,3 %

An den 15 mm dicken, 2x2 m großen NT-LS-Platten der Erfindung wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Teilweise wurden bestimmte physikalische Eigenschaften gerechnet und mit den berechneten Eigenschaften von transparenten Platten von identischen Abmessungen verglichen.

Im Ergebnis entsprachen die Platten gemäß der Erfindung allen einschlägigen Normen. Im Vergleich zu transparentem Lärmschutzmaterial mit eingebetteten Nylonfäden, so genanntem LS CC Material wiesen die erfindungsgemäßen Platten deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften auf. Mit einer Dicke von 35 mm LS NT konnte eine dreiseitige Einspannung mit einem Pfostenabstand von 5 x 2 m realisiert werden. Dies ist mit einem LS CC Material von 35 mm Dicke nicht möglich, da Durchbiegung und Spannung unter Last außerhalb der Toleranzen liegen. Bei vierseitiger Einspannung lässt sich ein Pfostenabstand von 5 x 2 m mit dem erfindungsgemäßen Material LS NT bereits in einer Stärke von nur 12 mm normgerecht ausführen.

Die erfindungsgemäße Platte gemäß Beispiel Nr. 4 wurde einer Prüfung auf Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102 - B1 unterzogen. Dabei wurden die Anforderungen einer Prüfung auf Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102-B1 vollständig erfüllt. Hieraus folgt, dass die erfindungsgemäßen hochgefüllten NT-LS-Platten schwer entflammbar sind.

Eine erfindungsgemäße Platte gemäß Beispiel 4 wurde ebenfalls einem Bruchtest unterzogen. Hierbei wurde das o. g. Lärmschutzelement auf vier Holzböcke (Höhe ca. 860 mm) aufgelegt, nicht aufgespannt oder gesichert. Zum Schutz des Bodens wurde auf denselben eine 1200 x 1200 x 140 (L x B x H) große Holzpalette gelegt.

Aus einer Höhe von 1500 mm über dem Lärmschutzelement wurde ein 400 kg schweres zylinderförmiges Metallgewicht auf die Elementmitte fallen lassen. Die kinetische Energie des Gewichts war 5.89 J beim Auftreffen bei einer Geschwindigkeit von 5.42 m/s (19,5 km/h). Der Auftreffpunkt des Metallgewichtes wurde mit einem Radius versehen. Beim Auftreffen des Metallgewichtes splitterte das Acrylglas in seiner typischen Form. Es entstanden jedoch keine freien Splitter, vielmehr wurden alle Acrylglasbruchteile durch die eingebetteten Fäden gehalten.

Dieses Ergebnis ist für ein hochgefülltes System als überaus überraschen einzustufen.

Patentansprüche

1. Acrylglasplatte für den Einsatz als nicht transparentes Lärmschutzelement in Lärmschutzwänden, wobei die Platte eine Größe von 2 x 2 m oder größer bei einer Dicke von mehr als 8 mm, vorzugsweise mehr als 12 mm, aufweist und in das Acrylglas zur Splitterbindung im Falle eines Bruches der Platte Fäden, Bänder, Gitter oder Netze aus einem mit dem Acrylglas unverträglichen Material eingebettet sind, gekennzeichnet durch einen auf das Gesamtgewicht der Platte vermindert um das Gewicht der eingebetteten Fäden, Bänder, Gitter oder Netze bezogenen Anteil an Füllstoffen im Bereich von 40 bis 80 Gewichtsprozent.
2. Acrylglasplatte nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Dicke im Bereich von mehr als 8 mm bis 40 mm, vorzugsweise im Bereich von größer 10 bis 35 mm.
3. Acrylglasplatte gemäß Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Dicke im Bereich von 12 bis 35 mm.
4. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen auf das Gesamtgewicht der Platte bezogenen Anteil an Füllstoffen im Bereich von 50 bis 60 Gewichtsprozent.
5. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine im Wesentlichen homogene Verteilung der Füllstoffe in der Platte.

6. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, durch gekennzeichnet, dass der Füllstoff Talk, Dolomit, natürliche Verwachsungen von Talk und Dolomit, Glimmer, Quarz, Chlorit, Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Tone, Siliciumdioxid, Silikate, Carbonate, Phosphate, Sulfate, Sulfide, Metalloxe, Glasmehl, Glaskugeln, Keramik, Kaolin, Porzellan, Cristobalit, Feldspalt und/oder Kreide umfasst.
7. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die eingesetzten Füllstoffpartikel Schichtfüllstoffe sind.
8. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Partikelgröße des eingesetzten Füllstoffs im Bereich von 0,01 bis 80 μm , insbesondere im Bereich von 0,05 bis 30 μm , ganz besonders zweckmäßig im Bereich von 0,1 bis 20 μm , liegt.
9. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff eine Verwachsung aus Talk und Dolomit, gegebenenfalls in Mischung mit Aluminiumhydroxid, ist.
10. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, erhältlich durch Polymerisation eines (Meth)acrylat-Systems in einem Gießverfahren vorzugsweise nach dem Kammverfahren oder einer Abart davon, wobei das polymerisierbare System:

A) a) (Meth)acrylat	50 - 100 Gew.-%
a1) Methyl(meth)acrylat	0 - 99,99 Gew.-%
a2) C ₂ -C ₄ (Meth)acrylat	0 - 99,99 Gew.-%
a3) ≥ C ₅ (Meth)acrylat	0 - 50 Gew.-%
a4) mehrwertige (Meth)acrylate	0,01 – 50 Gew.-%
b) Comonomere	0 - 50 Gew.-%
b1) Vinylaromaten	0 - 50 Gew.-%
b2) Vinylester	0 - 50 Gew.-%,

wobei die Komponenten a) und b) so gewählt sind, daß sie zusammen 100 Gewichtsprozent der polymerisierbaren Komponente A) ergeben,

B) auf 1 Gew.-Teil A) 0 - 12 Gew.-Teile eines in A) löslichen oder quellbaren (Pre)polymers,

C) Initiator in einer Menge ausreichend zur Härtung der Komponente A),

D) gegebenenfalls Mittel zur Einstellung der Viskosität des Systems,

E) übliche Additive in einer Menge bis zu 3 Gew.-teile auf 1 Gewichtsteil A)

und

F) 0,33 bis 4 Gew.-Teile Füllstoffe auf 1 Gew.-Teil Bindemittel (Summe aus A) bis E))

enthält

und die Viskosität des (Meth)acrylat-Systems vor der Polymerisation größer als 0,1 Pa•s (größer 100 cP) ist.

11. Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie zur Splitterbindung im Bruchfall in die hochgefüllte Kunststoffmatrix eingebettete Stahlfäden aufweist, die gegebenenfalls Kunststoff ummantelt, vorzugsweise mit Kunststoff aus Polyamid ummantelt, sind.

12. Verfahren zur Herstellung einer Acrylglasplatte gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, bei welchem man

- a) eine polymerisierbare, gefüllte (Meth)acrylat-Zusammensetzung bereitstellt,
- b) die bereitgestellte Zusammensetzung in eine vorbereitete Form gießt, in welcher die zur Einbettung vorgesehenen Fäden, Bänder, Gitter oder Netze positioniert sind,
- c) die Zusammensetzung in der Form bei einer Temperatur oberhalb Raumtemperatur unter Erhalt einer Platte polymerisiert und
- d) die Platte entformt,

dadurch gekennzeichnet,

dass man die Viskosität der polymerisierbaren, hochgefüllten (Meth)acrylat-Zusammensetzung vor der Polymerisation in der Form auf einen Wert von größer als 0,1 Pa•s einstellt.

13. Verfahren gemäß Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass man die Viskosität der Zusammensetzung durch Variation des Gewichtsverhältnisses von (Pre)polymer zu polymerisierbaren Monomeren in der Zusammensetzung reguliert.

14. Verfahren gemäß Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß man die Viskosität der Zusammensetzung durch Variation des
Anteils an viskositätseinstellenden Mitteln reguliert.
15. Verwendung einer Acrylglasplatte gemäß den vorhergehenden
Ansprüchen 1 bis 12 als nicht transparentes Lärmschutzelement in
Lärmschutzwänden.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/000009

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B32B17/10 C08F20/12 C08F20/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B32B C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 305 492 B1 (BRAND NORBERT ET AL) 23 October 2001 (2001-10-23) column 5, lines 59-62 column 10, lines 30-43	1-6,8
X	US 3 780 156 A (CAMERON D) 18 December 1973 (1973-12-18) column 2, line 59 - column 3, line 28 column 4, line 47 - column 5, line 17	8-14
X	US 5 985 972 A (MINGHETTI ETTORE) 16 November 1999 (1999-11-16) claims	8-14
X	EP 0 516 299 A (ICI PLC) 2 December 1992 (1992-12-02) page 2, line 40 - page 4, line 1	8-14
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 October 2003

Date of mailing of the international search report

06/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Meulemans, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/009

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>EP 0 078 640 A (SINGAPORE CHARTERED IND) 11 May 1983 (1983-05-11) the whole document</p>	8-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/00009

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6305492	B1	23-10-2001	DE 19906989 A1 14-09-2000
			CN 1266127 A 13-09-2000
			EP 1029984 A1 23-08-2000
			JP 2000240016 A 05-09-2000
			PL 338499 A1 28-08-2000
			TW 522196 B 01-03-2003
US 3780156	A	18-12-1973	CA 1023080 A1 20-12-1977
			DE 2316638 A1 18-10-1973
			FR 2179022 A1 16-11-1973
			GB 1425744 A 18-02-1976
			IT 981781 B 10-10-1974
			JP 49016741 A 14-02-1974
US 5985972	A	16-11-1999	US 5705552 A 06-01-1998
			US 5567745 A 22-10-1996
			US 5521243 A 28-05-1996
			EP 0932638 A1 04-08-1999
			JP 2001501253 T 30-01-2001
			WO 9902582 A1 21-01-1999
			US 6177499 B1 23-01-2001
			US 6562927 B1 13-05-2003
			WO 9813417 A1 02-04-1998
			AT 251647 T 15-10-2003
			CA 2233149 A1 02-04-1998
			EP 0865453 A1 23-09-1998
			JP 2000510190 T 08-08-2000
			WO 9813402 A1 02-04-1998
			AT 200910 T 15-05-2001
			AU 690017 B2 09-04-1998
			AU 4973296 A 11-09-1996
			CA 2188465 A1 29-08-1996
			CN 1149881 A 14-05-1997
			DE 69612644 D1 07-06-2001
			DE 69612644 T2 16-08-2001
			EP 0757704 A1 12-02-1997
			GR 3036275 T3 31-10-2001
			JP 9512303 T 09-12-1997
			WO 9626238 A1 29-08-1996
			US 5747154 A 05-05-1998
			US 6077575 A 20-06-2000
EP 0516299	A	02-12-1992	AT 144265 T 15-11-1996
			AU 651201 B2 14-07-1994
			AU 1625292 A 26-11-1992
			CA 2068758 A1 21-11-1992
			CN 1070664 A 07-04-1993
			DE 69214516 D1 21-11-1996
			DE 69214516 T2 06-03-1997
			DK 516299 T3 24-03-1997
			EP 0516299 A1 02-12-1992
			ES 2093197 T3 16-12-1996
			FI 922292 A 21-11-1992
			GR 3021396 T3 31-01-1997
			IE 921474 A1 02-12-1992
			JP 5156112 A 22-06-1993
			KR 219870 B1 01-09-1999
			NO 921978 A 23-11-1992

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/00009

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0516299	A	US 5319014 A ZA 9203431 A	07-06-1994 28-04-1993
EP 0078640	A	11-05-1983 EP 0078640 A2 GB 2109515 A ,B US 4522106 A	11-05-1983 02-06-1983 11-06-1985

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/009

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B32B17/10 C08F20/12 C08F20/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B32B C08F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 305 492 B1 (BRAND NORBERT ET AL) 23. Oktober 2001 (2001-10-23) Spalte 5, Zeilen 59-62 Spalte 10, Zeilen 30-43	1-6,8
X	US 3 780 156 A (CAMERON D) 18. Dezember 1973 (1973-12-18) Spalte 2, Zeile 59 - Spalte 3, Zeile 28 Spalte 4, Zeile 47 - Spalte 5, Zeile 17	8-14
X	US 5 985 972 A (MINGHETTI ETTORE) 16. November 1999 (1999-11-16) Ansprüche	8-14
X	EP 0 516 299 A (ICI PLC) 2. Dezember 1992 (1992-12-02) Seite 2, Zeile 40 - Seite 4, Zeile 1	8-14
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

06/11/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Meulemans, R

INTERNATIONALER FORSCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/009

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 078 640 A (SINGAPORE CHARTERED IND) 11. Mai 1983 (1983-05-11) das ganze Dokument -----	8-14

INTERNATIONALER RESEARCH REPORT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Patentamt

PCT/EP 03/0089

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6305492	B1	23-10-2001	DE 19906989 A1 14-09-2000
			CN 1266127 A 13-09-2000
			EP 1029984 A1 23-08-2000
			JP 2000240016 A 05-09-2000
			PL 338499 A1 28-08-2000
			TW 522196 B 01-03-2003
US 3780156	A	18-12-1973	CA 1023080 A1 20-12-1977
			DE 2316638 A1 18-10-1973
			FR 2179022 A1 16-11-1973
			GB 1425744 A 18-02-1976
			IT 981781 B 10-10-1974
			JP 49016741 A 14-02-1974
US 5985972	A	16-11-1999	US 5705552 A 06-01-1998
			US 5567745 A 22-10-1996
			US 5521243 A 28-05-1996
			EP 0932638 A1 04-08-1999
			JP 2001501253 T 30-01-2001
			WO 9902582 A1 21-01-1999
			US 6177499 B1 23-01-2001
			US 6562927 B1 13-05-2003
			WO 9813417 A1 02-04-1998
			AT 251647 T 15-10-2003
			CA 2233149 A1 02-04-1998
			EP 0865453 A1 23-09-1998
			JP 2000510190 T 08-08-2000
			WO 9813402 A1 02-04-1998
			AT 200910 T 15-05-2001
			AU 690017 B2 09-04-1998
			AU 4973296 A 11-09-1996
			CA 2188465 A1 29-08-1996
			CN 1149881 A 14-05-1997
			DE 69612644 D1 07-06-2001
			DE 69612644 T2 16-08-2001
			EP 0757704 A1 12-02-1997
			GR 3036275 T3 31-10-2001
			JP 9512303 T 09-12-1997
			WO 9626238 A1 29-08-1996
			US 5747154 A 05-05-1998
			US 6077575 A 20-06-2000
EP 0516299	A	02-12-1992	AT 144265 T 15-11-1996
			AU 651201 B2 14-07-1994
			AU 1625292 A 26-11-1992
			CA 2068758 A1 21-11-1992
			CN 1070664 A 07-04-1993
			DE 69214516 D1 21-11-1996
			DE 69214516 T2 06-03-1997
			DK 516299 T3 24-03-1997
			EP 0516299 A1 02-12-1992
			ES 2093197 T3 16-12-1996
			FI 922292 A 21-11-1992
			GR 3021396 T3 31-01-1997
			IE 921474 A1 02-12-1992
			JP 5156112 A 22-06-1993
			KR 219870 B1 01-09-1999
			NO 921978 A 23-11-1992

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Patentamt

PCT/EP 03/06939

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0516299	A		US	5319014 A	07-06-1994
			ZA	9203431 A	28-04-1993
EP 0078640	A	11-05-1983	EP	0078640 A2	11-05-1983
			GB	2109515 A , B	02-06-1983
			US	4522106 A	11-06-1985